

Karta produktu

SABA Primer 9102



Opis SABA Primer 9102 jest promotorem adhezji do podłoży nieporowatych (1 komponent).

Możliwości zastosowania SABA Primer 9102 opracowano na potrzeby trwałego spajania klejów i/lub uszczelniaczy SABA do różnych powierzchni nieporowatych, jak metale, płytki dwukrotnie wypiekane i tworzywa sztuczne.

- Zalety**
- nie zawiera izocyjanianów
 - łatwy w zastosowaniu
 - krótki czas schnięcia zgodny z EN 14188-4

Informacje techniczne

| Właściwości* | |
|--|--|
| Baza | silany |
| Lepkość w 23 °C (EN 12092) | ≈ 10 mPa.s |
| Gęstość (EN ISO 2811-2) | ≈ 810 kg/m ³ |
| Zawartość ciał stałych | ≈ 2% |
| Temp. pracy (min./max.) | +5 °C / +35 °C |
| Temperatura podłoża (min./maks.) | +5 °C / +35 °C, +3 °C powyżej temperatury punktu rosy |
| Czas schnięcia (minimum) | ≈ 10 minuty |
| Czas otwarty (maximum) | ≈ 24 godziny |
| Zużycie | ≈ 100 g/m ² |
| Kolory (standard) | przezroczysty |
| Opakowanie | pojemnik 1 litrów (opakowanie zawiera 12 sztuk) |
| Okres przechowywania | 18 miesięcy w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu, w przypadku przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem. Po otwarciu opakowania ograniczony okres przydatności. |
| Temperatura przechowywania (min./max.) | +5 °C / +25 °C |

* O ile nie stwierdzono inaczej, testy wykonano zgodnie z metodą analizy SABA.

Urządzenia Aplikator SABA Primer, gąbka melaminowa lub czysta, pędzla, sucha i niestrzępiąca się ściereczka.

Nakładanie

Przygotowanie powierzchni przywierającej: Powierzchnie przywierające muszą być stabilne kształtowo, suche, jednorodne oraz nie może być na nich smarów, olejów, pyłu ani luźnych części.

Zastosowanie: Nałożyć równą, ciekłą warstwę promotora przyczepności w tym samym kierunku. Zaleca się zapisać na opakowaniu datę pierwszego otwarcia i przejąć potrzebną ilość do niewielkiego naczynia. Następnie od razu z powrotem zamknąć opakowanie. Nie wlewać niewykorzystanego materiału ponownie do opakowania.

Mechanizm utwardzania: Czas schnięcia zależy od wilgotności powietrza i temperatury. Schnie szybciej przy wyższej wilgotności/temperaturze powietrza, wolniej przy niższej wilgotności/temperaturze powietrza.

Zalecenia bezpieczeństwa Firma SABA przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa użytkownika i odpowiedzialnego postępowania z naszymi produktami. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w odpowiednich kartach charakterystyki produktów firmy SABA.

Ważne Przed użyciem należy sprawdzić zgodność lub zgłosić się po poradę do firmy SABA. Po otwarciu opakowania okres przydatności produktu jest ograniczony, dlatego należy jak najszybciej wykorzystać produkt do końca. W przypadku przebarwień, zmętnienia lub zgęstnienia zaprzestać używania produktu.

Kontakt Nasz dział obsługi klienta z chęcią odpowie na wszelkie pytania. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem SABA.

| | |
|--|---|
| SABA Dinxperlo BV, siedziba główna | T: +31 (0)315 65 89 99 E: sabadinxperlo@saba-adhesives.com |
| SABA Polska Sp. z o.o. | T: +48 (0)61 66 45 125 E: sabapolska@saba-adhesives.com |
| SABA Vertrieb und Anwendung von Chemiewerkstoffen GmbH | T: +49 (0)2871 29 24 00 E: sababocholt@saba-adhesives.com |

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo • PO Box 3 NL-7090 AA Dinxperlo
T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Rejestr handlowy Arnhem 09065419 • info@saba-adhesives.com • www.saba-adhesives.com

Nasze zalecenia i instrukcje obsługi opierają się na aktualnym stanie wiedzy i technologii. Klienci i użytkownicy powinni dokonać oceny naszych produktów na własną rękę, biorąc pod uwagę przeznaczenie i inne wymagania. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania naszych produktów bez uwzględnienia zaleceń i/lub instrukcji dotyczących ich zastosowania. Nasze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich wniosków, instrukcji użytkownika, ofert, zamówień i umów. Ogólne warunki zostały złożone w Izbie Handlowej miasta Arnhem pod numerem 09065419 oraz są dostępne w naszej witrynie internetowej: www.saba-adhesives.com. Na żądanie przesyłamy bezpłatnie kopię ogólnych warunków. Ogólne warunki zawierają ograniczenie odpowiedzialności firmy SABA Dinxperlo BV, jak również określają prawo Królestwa Holandii jako prawo właściwe oraz sądy Królestwa Holandii jako miejsce rozwiązywania sporów. Wszelkie spory związane z wnioskami, instrukcjami użytkownika, ofertami, zamówieniami i umowami firmy SABA Dinxperlo BV albo z nich wynikające muszą zostać przedstawione właściwemu sądowi w rejonie, w którym firma SABA Dinxperlo BV ma siedzibę.

Numer wersji 2021/01/19, zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje